

**VATIZOL, WATISOL je ekologická tepelná a akustická celulózová izolace, která se vyrábí recyklací novinového papíru drcením a promícháváním s dalšími přísadami, zaručujícími potřebnou odolnost proti ohni, hnilobě, plísni, hmyzu i hlodavcům. Používá se pro izolování vnitřních i vnějších konstrukcí střech a krovů, půd, obvodových stěn a příček, stropů a podlah, vnějších fasád. Účinně brání úniku tepla, zabraňuje vzniku ztrátových tepelných mostů, zajišťuje optimální tepelné vlhkostní parametry interiéru domu a vysokou zvukovou pohltivost.**

Pomocí aplikačního stroje se zafoukává suchou metodou do volných i uzavřených prostor a při zateplování provětrávaných fasád systému ES EKOCELL SIDING. Metoda zafoukávání je jednoduchá, rychlá a efektivní, bez nutnosti rozebírat části staveb, likvidovat celé plochy nebo jinak zasahovat do konstrukce.

Má velmi dobré izolační a akustické vlastnosti, potřebné protipožární parametry, je odolný proti plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům, není toxický, neobsahuje formaldehyd,

nezpůsobuje podráždění pokožky, kvalitně vyplní veškerá zákoutí konstrukcí, aplikace je rychlá, efektivní, bez většího narušení života v objektu.

Zákazníkům je dodáván ve stlačené formě v igelitových balících o rozměru 60x40x33 cm, o hmotnosti 12,5 kg. Při strojní aplikaci se izolace opětovně načechrá. Dopravovat lze jednotlivé balíky, po dohodě i na paletách, dopravní prostředky musí být kryté. Výrobky je nutné skladovat v suchých prostorech bez povětrnostních vlivů.

## TECHNICKÉ INFORMACE

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda$	0,038 W/m.K
Měrná tepelná kapacita Cd	1920 J/kg.K
Tepelný odpor při tloušťce 10 cm (orientačně) R	2,564 m <sup>2</sup> .K/W
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R	5,1 m <sup>2</sup> .K/W
Součinitel prostupu tepla při tloušťce 20 cm (orientačně) U	0,2 W/m <sup>2</sup> .K
Faktor difúzního odporu (prostupnost pro vodní páru) $\mu$	< 1,5
Objemová hmotnost: - volné foukání	30 – 55 kg/m <sup>3</sup>
- objemové plnění	30 – 65 kg/m <sup>3</sup>
Průměrná relativní navlhavost při teplotě 21 stupňů a vlhkosti 80 – 90 %	Cca 15 % hmotnosti
Sedavost volné foukání na vodorovnou plochu	6 – 10 % v závislosti na tloušťce
Objemové plnění	0 %
Reakce na oheň	Třída reakce E
Index šíření plamene is	Nedochází k šíření plamene
Zvuková pohltivost $\alpha_w$	1,00 (H), třída „A“